

★★★ PREMIUM 2 mm AquaStop

TECHNISCHE DATEN

VERLEGEUNTERLAGE ZUR SCHWIMMENDEN VERLEGUNG

ANWENDUNGSBEREICH

Mehrschichtparkett (nach EN 13489, schwimmend verlegbar)	ja
Laminatböden (nach EN 13329, 15468, 14978)	ja
Bodenbeläge MMFA Klasse 1 (nach EN 16511)	ja
Bodenbeläge MMFA Klasse 2/3 (nach EN 16511)	nein

ALLGEMEINE DATEN

Artikelnummer	3045764
Produkt	noma [®] floor PREMIUM 2mm AquaStop
Material, Farbe	XPO (Polyolefin) + Feuchteschutzfolie, grau/silber
Lieferform	Rolle
Verpackung	10 m ²
Gesetzliche nationale Anforderungen	DE: AbZ, FR: A+

MATERIALDATEN

Parameter	Spezifikation	Toleranz	Prüfmethode
Dicke [mm]	2,00	± 15%	EN 16354
Länge [m]	10,00	+5% / -0%	EN 16354
Breite [m]	1,00	+2,5% / -1%	EN 16354
Brandklasse (RTF)	E _{fl}	n. a.	+CW310+CW308
Wärmeformbeständigkeit [°C]	≤ 60	n. a.	S WN
Reibungskoeffizient	n. a.	n. a.	ISO 8295
Wasseraufnahme [%]	≤ 1	n. a.	EN 12087

LEISTUNGSDATEN NACH EN 16354 / TECHNISCHE MERKBLÄTTER EPLF / MMFA

Beschreibung	Parameter	Wert	Einheit
Wärmedurchlasswiderstand	R	~ 0,04	m ² K/W
Punktueller Ausgleichsfähigkeit	PC	≥ 1	mm
Wasserdampfdurchlässigkeit	SD	≥ 100	m
Dynamische Beanspruchung	DL ₂₅ DL ₇₅	≥ 1.000.000 n. a.	Zyklen
Druckbeanspruchung	CS	≥ 120	kPa
Dauerhafte Druckbeanspruchung	CC	≥ 25	kPa
Stoßbeanspruchung	RLB	≥ 1.200	mm
Trittschallminderung	IS IS _{Lam} IS _{HDF} IS _{LVT}	≤ 20 ≤ 16 ≤ 16 n. a.	dB
Gehschallemission	RWS	n. a.	n. a.

Hinweis: Alle oben genannten Werte wurden unter Laborbedingungen und mittels definierten Laboraufbauten ermittelt und können im eingebauten Zustand bzw. bei anderen Systembodenkomponenten von diesen Prüfstandwerten abweichen. Für alle genannten Leistungsdaten sind aufgrund methodenbedingter Ungenauigkeiten Toleranzen möglich.

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnis und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Änderungen vorbehalten, Rechtsverbindlichkeiten können aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Stand: 2023-06, alle vorhergehenden Datenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

★★★ PREMIUM 2 mm AquaStop

HINWEISE

EMPFEHLUNGEN DER VERBÄNDE DER FUßBODENHERSTELLER FÜR DIE ANFORDERUNGEN AN VERLEGEUNTERLAGEN

Beschreibung	EPLF		MMFA Unterlagsgruppe 1		MMFA Unterlagsgruppe 2	
	minimal	erhöht	minimal	erhöht	minimal	erhöht
R _λ - Wärmedämmung [m²K/W]	≥ 0,075		≥ 0,075		≥ 0,075	
PC - Punktuelle Ausgleichsfähigkeit [mm]	≥ 0,5		≥ 0,5		≥ 0,5	
SD - Wasserdampfdurchlässigkeit [m]	≥ 75		≥ 75		≥ 75	
DL ₂₅ - Dynamische Beanspruchung [Zyklen]	≥ 10.000	≥ 100.000	≥ 10.000	≥ 100.000	n. a.	
DL ₇₅ - Dynamische Beanspruchung [Zyklen]	n. a.		n. a.		≥ 10.000	≥ 100.000
CS - Druckbeanspruchung [kPa]	≥ 10	≥ 60	≥ 10	≥ 60	≥ 200	≥ 400
CC - Dauerhafte Druckbeanspruchung [kPa]	≥ 2	≥ 20	≥ 2	≥ 20	≥ 10	≥ 35
RLB - Stoßbeanspruchung [mm]	≥ 500	≥ 1200	n. a.		n. a.	
IS _{Lam} - Trittschallminderung [dB]	≥ 14	≥ 18	n. a.		n. a.	
IS _{HDF} - Trittschallminderung [dB]	n. a.		≥ 14	≥ 18	n. a.	
IS _{LVT} - Trittschallminderung [dB]	n. a.		n. a.		≥ 10	≥ 18
RWS - Gehschallemission	n. a.		n. a.		n. a.	

ERKLÄRUNG

R Wärmedurchlasswiderstand (Thermal Resistance)

- Unbeheizte Böden:

Je größer der R-Wert der Verlegeunterlage bzw. der R_{λB} des Bodensystems ist, desto ausgeprägter ist die Temperaturerhöhung und der Fußkomfort.

- Beheizte bzw. gekühlte Böden:

R_{λB} errechnet sich aus der Summe der R_λ – Werte der einzelnen verlegten Komponenten (z.B. Laminat + Verlegeunterlage + Feuchteschutzfolie) – siehe jeweilige Herstellerangaben

Je kleiner der R_{λB} - Wert des Bodensystems bzw. der R-Wert der Verlegeunterlage ist, desto besser ist das Bodensystem für die Verwendung auf einem beheizten/gekühlten Unterboden geeignet.

SD Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert)

Je größer der SD-Wert ist, desto besser wird der Laminatfußboden vor Schäden durch aufsteigende Feuchte geschützt.

(Bei mineralischen Untergründen wie Estrich, Beton usw.)

Hinweis: Es muß sichergestellt sein, daß sich der Untergrund im Zustand der Gleichgewichtsfeuchte befindet sowie der CM-Wert unter 2,0% (bei Zementestrich) bzw. unter 0,5% (bei Anhydrit-Estrich und Anhydrit-Fließestrich) liegt.

PC Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (Punctual Conformability)

Je größer der PC-Wert ist, desto besser kann die Verlegeunterlage punktuelle Unebenheiten ausgleichen. (Körnchen im Estrich, Beton usw.)

DL Dynamische Beanspruchung (Dynamic Load)

Je größer der DL-Wert ist, desto länger hält die Verlegeunterlage den dynamischen Beanspruchungen stand. (Begehen, Stuhlrücken usw.)

CS Druckbeanspruchung (Compressive Strength)

Je größer der CS-Wert ist, desto besser kann die Verlegeunterlage das Verbindungssystem schützen und Fugenbildung/-bruch entgegenwirken.

CC Dauerhafte Druckbeanspruchung (Compressive Creep)

Je größer der CC-Wert ist, desto schwerere Möbel können dauerhaft auf den Laminatfußboden gestellt werden.

RLB* Stoßbeanspruchung (Resistance to Large Ball)

Je größer dieser Wert ist, desto besser kann die Verlegeunterlage Schäden an der Laminatoberfläche durch fallende Gegenstände minimieren.

IS* Trittschallminderung (Impact Sound)

Je größer der IS-Wert ist, desto besser kann die Verlegeunterlage die Übertragung des Trittschalls vermindern.

RWS* Gehschallemission (Radiated Walking Sound)

Prüfmethode: In Entwicklung.

* Systemprüfung (Verlegeunterlage + Oberboden). Durch den Einfluss des Oberbodens können andere Kombinationen von diesen Ergebnissen abweichen.

WEITERE EMPFEHLUNGEN, HINWEISE, PRÜFMETHODEN USW. SIEHE AUCH:

• „Technisches Merkblatt - Unterlagsmaterialien unter Laminatfußbodenelementen - Prüfnormen und Kennzahlen“ (Bezugsmöglichkeit: <http://www.eplf.com>)

• „TM 1 - Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren“ (Bezugsmöglichkeit: <http://www.mmfa.eu>)



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel: +32 87 85 85 00
info@nmc.eu

